

Waschgangkontrollgewebe

Wolle

Ziel

Beurteilung von Waschverfahren für empfindliche Textilien in gewerblichen Wäschereien



Ihr Nutzen

- Kenntnis über die sachgerechte Behandlung von empfindlichen Textilien beim Waschen z.B. Oberbekleidung aus Pflegeheimen
- Vermeidung von Textilschäden

Der Test eignet sich

zur Überprüfung aller Art von Waschverfahren in welchen Textilien aus empfindlichen Materialien z.B. Wolle oder Seide gewaschen werden



Beschreibung

- der Auftraggeber bestellt bei Hohenstein das Wolltestgewebe nach DIN EN 60456
- der Textilpflegebetrieb wäscht das Testgewebe 3x in dem zu prüfenden Waschverfahren
- Analyse des gewaschenen Testgewebes in Hohenstein durch Bestimmung der Parameter Maßänderung und Strukturveränderung
- der Auftraggeber erhält einen Prüfbericht über das Analysenergebnis

Ablauf

- Bestellung des Testgewebes bei Hohenstein, Versand innerhalb von 2-3 Werktagen mit einer Anleitung zum richtigen Einsatz
- Analysedauer nach Rücksendung des gewaschenen Testgewebes: max. 10 Arbeitstage

